

Spett.le

GIUSSANI ENRICO E FIGLI S.R.L.

VIA SICILIA, 30

20030 CESANO MADERNO (MI)

Oggetto:

Stima dell'indice di valutazione del potere fonoisolante "Rw" per parete in blocchi "Setti sottili 30 24 24" 230x300x240 mm (larghezza, spessore, altezza).

Con la presente si comunica che la stima dell'indice del potere fonoisolante "Rw" di una parete realizzata con Vs. blocchi Setti sottili 30 24 24, a incastro verticale e di dimensioni 230x300x240 mm valutato secondo la legge empirica della massa ha fornito il seguente risultato:

Peso del blocco: 15 kg

Numero di pezzi/m²: 17,6

Peso della parete per metro quadrato (M):

blocchi: $15 \times 17,6 = 264 \text{ kg/m}^2$

malta* (corsi orizzontali continui di spessore 7 mm): $15,3 \text{ kg/m}^2$

intonaco** (1.5 cm interno + 1.5 cm esterno): $49,5 \text{ kg/m}^2$

Totale: $328,8 \text{ kg/m}^2$

*Malta cementizia di massa volumica pari a 1800 kg/m^3

** Intonaco esterno di massa volumica pari a 1800 kg/m^3 ed intonaco interno di massa volumica pari a 1500 kg/m^3 , coerentemente con l'analisi termica relativa allo stesso blocco.

Ne consegue:

$$R_w = 20 \text{ Log } M = 20 \text{ Log } 328,8 = 50,3 \text{ dB}$$

Si precisa che il valore di "Rw" sopra indicato è puramente teorico ed indicativo; l'effettiva validità della stima può essere comprovata solo dall'esecuzione di una prova sperimentale in laboratorio sulla parete in oggetto.

Il tecnico calcolatore

Dr. ing. Alessandra Sanna